Techniseal®
Protège et embellit

Carboprime

Apprêt pour Protecteur Carbopoxy®

(149-763 / 3,78L)

MISE À JOUR

22 juillet 2015
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Sols de garage

PROPRIÉTÉS

- Assure l'adhésion du Protecteur
- Carbopoxy® et facilite son application

DESCRIPTION

Le Carboprime est la deuxième étape du système Cabropoxy®. Composé d'acrylique à particules fines, cet apprêt d'imprégnation pénètre le béton en profondeur et assure l'adhésion du Protecteur Carbopoxy® à la majorité des sols de béton. En plus de bien apprêter la surface, il offre une résistance additionelle à l'eau et aux subtances acides ou alcalines.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

• Attendre 30 jours avant d'appliquer sur du béton neuf • Toujours appliquer sur du béton nu • Enlever toute vieille peinture avec le décapant approprié • Pour retouches sur le Carbopoxy® de Techniseal®, poncer la surface jusqu'au béton avant d'appliquer le Carboprime.

IMPORTANT : Effectuez un **TEST D'HUMIDITÉ** en collant sur le plancher un morceau de polythène de 40 cm X 40 cm (16" X 16") à l'aide d'un ruban adhésif très collant. Après 24 heures, s'il y a des gouttes d'eau sous le polythène, cela signifie qu'il y a présence d'humidité dans le béton : **NE PROCÉDEZ PAS** et communiquez avec Techniseal® au 1 800 465-7325. Inversement, si tout est sec, vous pouvez procéder à l'application du système Carbopoxy.

PRÉPARATION DE LA SURFACE (ESSENTIEL)

1. Enlever les taches graisseuses à l'aide du Nettoyant-Dégraissant Techniseal® (149-511) ou avec le Dégraissant professionnel (141-591) en suivant le mode d'emploi du produit;
2. Préparer la surface a l'aide du Préparateur pour sol de garage Techniseal® (149-574) en suivant le mode d'emploi du produit.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

APPLICATION

Conditions d'application :

- Le béton doit être entièrement exempt de poussière.
- La surface doit être propre, sèche au toucher, et tiède (24 à 48 heures sans humidité).
- NE PAS appliquer si la température du sol et la température ambiante est inferieure à 15 oC lors de l'application et pendant les 24 heures de séchage.

Outils nécessaires : Rouleau pour surfaces semi-lisses (7 à 10 mm).

Ne pas diluer. Agiter le contenant ou remuer le produit avant et pendant l'application. Le produit sera d'apparence laiteuse dans le contenant et a l'application, mais deviendra transparent lorsque sec.

Test d'absorption d'eau : Verser quelques gouttes d'eau sur la surface (taille d'un deux dollars), et vérifier si l'eau est absorbée complètement en moins de 45 secondes. Si l'eau ne pénètre pas, un ponçage complet de la surface sera requis. Si l'eau pénètre, effectuer un test de poussière en collant un morceau de ruban adhésif de 10 cm (4") tel que du ruban à conduits ("duct tape") sur la surface et en le retirant rapidement. S'il y a présence significative de poussière de béton, passer l'aspirateur de nouveau.

À l'aide du rouleau pour surfaces semi-lisses, appliquer une seule couche de Carboprime en procédant sans interruption. Laisser sécher 24 heures avant l'application du Protecteur Carbopoxy®.

Circulation : Comme le Carboprime est un apprêt pour le Protecteur Carbopoxy®, éviter de circuler sur la surface afin de pas nuire à l'adhérence du produit.

Entreposage : Craint le gel. Entreposer dans un endroit frais et sec.

Nettoyage et élimination : Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude et savonneuse. Consulter votre détaillant ou votre municipalité quant à l'élimination des contenants vides ou de tout produit non utilisé.

MISES EN GARDE

• Ne pas appliquer sur une surface peinte, mal préparée, sale ou poussiéreuse. • Sur une surface peinte, mal préparée, friable ou de qualité moyenne, le produit pourrait mal adhérer et contribuer à l'usure prématurée du système Carbopoxy®. • Durant les périodes froides, le produit pourrait mal adhérer aux surfaces situées près des portes et fenêtres.

POUVOIR COUVRANT

Couvre de 25 à 35 m^2 (275 à 375 pi^2). La consommation dépendra de la porosité de la surface.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
149-763	3,78 L	4	180

AVERTISSEMENT

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

TRANSPORT

Terre et mer
NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit le Carboprime contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m^2 (4 pi^2) dans les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m^2 (4 pi^2).